

〒751-1131
下関市小月町字河内
山電石材株式会社
TEL:083(282)0084

再生クラッシュランの詳細

(1) 規格

RC-30

RC-40

(2) コンクリート再生路盤材の製造会社

会社名：株式会社松本興産

住所：山陽小野田市大字西高泊字草川 10763 番

(3) コンクリート再生路盤材の混入率

① RC-30

コンクリート再生路盤材（30mm以下） 80%

補足材（C-30） 20%

② RC-40

コンクリート再生路盤材（40mm以下） 80%

補足材（C-40） 20%

(4) 補足材混入の理由

再生クラッシュランは、コンクリート再生路盤材のみで製造した場合、コンクリートに含まれる碎石の30mm、40mmの含有量が少なく粒度が安定しづらいと思われます。その粒度を安定させる為補足材として、C-30もしくはC-40を混入し本来のクラッシュランの粒度分布を少しでも保つようにします。